

SikaCim® Color-S

Оцветител за бетон, вар и гипс

Описание на продукта

SikaCim® Color-S е прахообразен оцветител на база минерални оксиди.

Употреба

Оцветяване на циментови бетони и разтвори:

- Циментови шпакловки и замазки
- Бетонни панели
- Всички видове декоративен бетон и разтвор

Важни бележки:

- Постигането на еднакъв цвят на изделията зависи от точността на дозиране на компонентите на бетона или разтвора (свързващо вещество, вода, добавъчни материали и др.)
- Атмосферните условия в момента на производството могат да окажат влияние върху цвета на бетона или разтвора, особено при ниски температури или висока влажност (карбонатизация).

Характеристики/ Предимства

- Синтетичен оцветител на база минерални оксиди
- Добра UV устойчивост
- Не оказва влияние върху времето за втвърдяване
- Съвместим с останалите SikaCim® продукти

Данни а продукта

Форма

Външен вид цветове

SikaCim® Color-S е прахообразен оцветител, който се предлага в 6 цвята: охра, жълт, червен, кафяв, черен и зелен.

Физични характеристики

Цвят	Плътност [g/cm ³]
Охра	0.40 – 0.50
Жълт	0.35 – 0.45
Червен	0.75 – 0.85
Черен	0.70 – 0.80
Кафяв	0.75 – 0.85
Зелен	1.00 – 1.10

Опаковки	Дозите се предлагат в прозрачни пластмасови опаковки с вместимост 1,5 l.	
	<i>Цвят</i>	<i>Тегло</i>
	Охра	400 g
	Жълт	400 g
	Червен	800 g
	Черен	700 g
	Кафяв	700 g
	Зелен	900 g

Съхранение

Условия на съхранение/ Срок на годност	3 години от датата на производство, ако се съхранява правилно в ненарушени опаковки, на сухо при температури между +5°C и +25°C. Защитете от директна слънчева светлина и мраз.
---	---

Информация за системата

Указания за употреба

Разход/ дозировка	1 – 2 опаковки за 50 kg (2 x 25 kg) цимент. Препоръчва се направата на предварителни тестове. Дозирането на оцветителя SikaCim® Color-S трябва да се определя в зависимост от следните параметри: <ul style="list-style-type: none"> - Желаната интензивност на цвета, - Цвета и дозировката на различните компоненти на сместа.
--------------------------	--

Указания за ползване

Добавяне	SikaCim® Color-S се добавя към сухата смес. Разбъркайте добре преди да добавите водата.
Метод на полагане/ Инструменти	Трябва да се спазват стандартните методи за полагане и производство на бетонни смеси. Направете справка с изискванията на стандарта. Трябва да се осигурят нормални условия за втвърдяването на бетона.
Почистване на инструментите	Почистете всички инструменти и използвано оборудване веднага след употребата им. Втвърдения материал може да се премахне само механично.
Забележки за полагането / Ограничения	■ При използването на SikaCim® Color-S за определяне на най-подходящия състав трябва да се направят изпитвания с месните суровини.
Забележки	Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол.
Информация за безопасност	За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността.

Законова информация

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.



Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе“ 247
1517 София
България

Тел.: +359 2 942 45 90
Факс: +359 2 942 45 91
e-mail: info@bg.sika.com
web: www.sika.bg

