

Лист с технически данни
Издание 05/08/2009
Идентификационен номер:
01 08 03 03 001 0 000010

Sika® Level -100 T

Sika® Level -100 T

Циментов, саморазливен изравнителен разтвор

Описание на продукта

Sika® Level -100 T е еднокомпонентен, полимермодифициран, помпируем, саморазливен, бързо съхнещ циментов разтвор за изравняване и загладяване на подове във вътрешни помещения преди полагане на крайното подово покритие.

Употреба

Sika® Level -100T може да се полага ръчно или с помпа в слой между 2 – 10mm и служи за изравняване на подове преди полагане на крайни покрития от керамични или каменни плочки, линолеум, PVC покрития, дървени настилки или килими и др.

- Изравняване на малки или големи площи
- Най-често се използва в търговски и жилищни помещения
- Изравняване на неравности с дебелина на слоя до 30 мм може да се постигне, чрез добавяне на до 30% пълнител със зърнометрия 0 – 4мм
- Осигурява подходяща основа за полагане на керамични, каменни или теракотни плочи, килими и дървени настилки

Sika® Level -100T е съвместим с всички видове лепила на Сика, използвани за залепване на горепосочените видове подови настилки.

Характеристики/ Предимства

- Бързо полагане благодарение на отличната течливост и кохезия на пресния разтвор
- Лесен за полагане с помпа или ръчно
- Подходящ за изравняване на повърхности от 2 до 10 мм (10 -30 мм след добавяне на пълнител)
- Ниско съсъхване. Добра адхезия към основата и отлично уплътняване
- Бързо втвърдява и съхне
- След 3-4 часа може да се стъпва отгоре (+20°C)
- Добър външен вид и твърдост

Изпитвания

Одобрения/ Стандарти Отговаря на изискванията на EN 13813 СТ – С30 – F5

Данни за продукта

Форма

Външен вид/ цветове Прахообразен материал- стандартно сиво

Опаковки 25 kg торби

Съхранение

Условия на съхранение/ срок на годност 6 месеца от датата на производство, ако се съхранява правилно в оригинални, не нарушени опаковки на сухо при температури между+5°C и +30°C.



Технически данни

Химична основа	Полимер модифициран циментов състав	
Плътност	1.227 kg/l ± 0.02 (обемно, прахообр. продукт) 2.125 kg/l ± 0.125 (разтвор)	
Дебелина на слоя	2 mm min. / 10 mm max. 10mm min/ 30 mm max с добавяне на около 30% масови пясък фр. 0 - 4 мм (7.5 kg за 25 kg торба)	
Физико-механични качества		
Якост на натиск	> 15 N/mm ² (след 24 часа / +20°C) > 30 N/mm ² (след 28 дни / +20°C)	(EN 13892-2) (EN 13892-2)
Якост на огъване	> 5 N/mm ² (след 28 дни / +20°C)	(EN 13892-2)
Адхезионна якост	> 1.5 N/mm ² (след 28 дни / +20°C)	(EN 13892-8)

Информация за системите

Структура на системата	Грундиране: - еднокомпонентен акрилен грунд Sika® Astar. Направете справка със съответният Лист с технически данни за информацията относно полагането. Изравняване: - нанесете в желаната дебелина 2 – 10 mm - за дебелини на слоя между 10 – 30 mm, добавете 30% масови пясък със зърнометрия 0 – 4 mm, което представлява 7.5 kg пясък за опаковка от 25 kg. Sika® Level -100T е съвместим с еластичните лепилата за настилки тип Sikabond® или циментови лепила за плочки от серията SikaCeram®.
-------------------------------	---

Детайли за полагането

Разход/ дозировка	~ 1.77 ± 0.1 kg/m ² /mm Тези конфигурации са теоритични и не включват информация за допълнителните разходи на материали дължащи се на пориозност на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби
Качество на основата	Бетонната основа трябва да бъде здрава и с достатъчна якост на натиск (минимум 25 N/mm ²) якост на сцепление мин. 1.5 N/mm ² . Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания от прах, масло, мазнини, стари покрития и др. В случай на съмнение приложете материала първо на пробен участък.
Подготовка на основата/ Грундиране	Бетонната основа трябва да бъде подготвена механично, с използване на абразивно почистващо съчмоструене или фрезозане за отстраняване на циментовото мляко и достигането до здрава и текстурирана повърхност. Слабият бетон трябва да се премахне а повърхностните дефекти като шупли и празнини да се разкрият напълно. Възстановяването, запълването на шуплите и празнините, може да се извърши с използването на подходящи продукти от гамата SikaTop®, Sika® MonoTop®, Sikafloor®, SikaDur® и Sikagard®. Всичкият прах, свободни и ронливи частици, трябва да бъдат отстранени напълно с четка и/или прахосмукачка преди полагането на продукта. Нанасянето на еднокомпонентен акрилен грунд Sika® Astar спомага за запечатването на порите на основата и предотвратява появата на мехурчета в повърхността на замазката, като същевременно подобрява адхезията на разтвора с основата. Направете справка със съответните технически данни

Условия на нанасяне/ Ограничения

Температура на основата +5°C min. / +35°C max.

Температура на околната среда +5°C min. / +35°C max.

Съдържание на влага в основата Основата може да бъде навлажнена до насищане, но не трябва да има пълзяща влага, особено ако върху замазката се нанасят запечатки, основата трябва да е изпитана съгласно ASTM D 4263 (Изпитване с полиетиленов лист)

Когато използвате епоксидни грундове, основата трябва да бъде суха със съдържание на влага под 4% за Sikafloor® -156 и 6% за Sikafloor® -161 или Sikafloor® -155WN

За допълнителна информация направете справка със съответния Лист с технически данни за използвания грунд.

Съдържание на влага в основата Основата трябва да е навлажнена до насищане, но преди навлажняването трябва да се провери да няма пълзяща влага.

За допълнителна информация направете справка с Листа с Технически данни за използваният грунд.

Относителна влажност на въздуха < 80% max.

Точка на оросяване Пазете от поява на конденз!

Температурата на основата и неутвърдилият под трябва да бъде поне с 3°C над точката на оросяване, за да се избегне риска от конденз и поява на шупли по повърхността на положения продукт.

Указания за полагане

Смесване Когато смесването се извършва ръчно добавете прахообразната смес (25 kg) в съда с чиста вода. Необходимата вода е 20 – 21% или между 4.75 и 5.25 l за 25 kg торба от прахообразната смес.

Време за смесване Разбъркайте щателно в продължение на 3 минути.

Инструменти за смесване Използвайте електрическа бъркалка на бавна скорост (~ 300 -400 об/мин).

Метод на нанасяне / Инструменти

Нанасяне с помпа:

Използвайте стандартен двутактов миксер и помпа за подови замазки и следете количеството на водата за постигане на желаната течливост, като измервате диаметъра на разстилане върху равна, чиста, суха маса за определяне на разстилането.

Цилиндър съгласно EN 12706:2000	ASTM C 230-90 / EN 1015-3
Вътрешен диаметър: 30 mm Височина: 50 mm	Горен вътр. диаметър: 70 mm Вътр. Диаметър на осн.: 100 mm Височина: 60 mm
Разстилане = 125 mm ± 5 mm (5.25 l за 25 kg)	Разстилане = 325 mm ± 10 mm (5.25 l per 25 kg)

След полагането на материала върху повърхността, разнесете с маламашка или разпределителен гребен до желаната дебелина. Обезвъздушете в двете посоки с помощта на иглен валик.

Ръчно:

Изсипете приготвения материал върху навлажнената или грундирана повърхност и разнесете с маламашка или разпределителен гребен до желаната дебелина. Обезвъздушете в двете посоки с помощта на иглен валик.

Почистване на инструментите Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба. Втвърден/ изсъхнал материал може да се отстрани само механично.

Отворено време

Условия	Време
+22°C / 50% отн.вл	20 - 30 минути

Температурата оказва силно влияние върху отвореното време за работа. Полагане при температури над +20°C ще намали отвореното време за работа с материала. Температури под +20°C удължават отвореното време за работа с материала.

Времена на изчакване/ Припокриване

Може да се покрива с водонепропускливи или чувствителни към влагата покрития след 4 дни при 5 mm дебелина на слоя, когато има изискване съдържанието на влага в основата измерено с Gramex уред да е под 3%, и 3 дни при изискване за 4%.

Времената са ориентировъчни и се отнасят за +22°C и 50% отн.вл, те ще се променят при промяна в основата и условията на средата, най-вече при промяна в температурата и влажността.

Когато нанасяте покритие върху Sika® Level -100 винаги проверявайте дали влажността е достигнала необходимите нива и позволява нанасянето му, тъй като времената на изчакване са различни и зависят от дебелината на нанесения слой и условията на средата. Направете справка с Техническите данни за финашното покритие.

Бележки за полагането/ Ограничения

Силно абсорбиращите основи трябва да се навлажнят с вода или да се грундират, за да се предотврати загубата на вода от материала за омокряне на основата, това би причинило проблеми със съсъхването, поява на пори по повърхността или слаби и отделящи прах повърхности.

Не смесвайте продукта с цимент или други разтвори на циментова основа

Не натоварвайте повърхността поне 8 часа.

Прясно нанесения Sika® Level -100 трябва да бъде защитен от влага, конденз и вода поне 24 часа след полагането.

Не превишавайте препоръчителните количества вода. Не добавяйте вода, ако началото на свързване на продукта е започнало.

Не превишавайте препоръчаната максимална дебелина на слоя от 30 mm при допълнително добавяне на кварцов пясък към разтвора или 10 mm когато не е добавян кварцов пясък.

Добавеният пълнител трябва да бъде сух и чист.

Не е подходящ за външно приложение, индустриални зони и зони с автомобилен трафик.

Температури под +20°C удължават времето за изсъхване.

Не е подходящ за наклони > 1%.

Защитете от директна слънчева светлина, горещи или силни ветрове и екстремни температури, за да избегнете напукване на замазката. Образуването на малки съсъхвателни пукнатини е нормално явление при тези условия и не представлява основание за рекламация.

Когато върху покритието се нанасят SikaCeram® или Sikabond® лепила (или други), може да се наложи допълнителна механична обработка за отстраняване на циментовото мляко, което би могло да се образува по време на полагането поради излишъка на вода при приготвянето на разтвора или високата влажност на околната среда предизвикваща водоотделяне.

Дебелината на изравнителния разтвор трябва да бъде поне 3mm когато използвате лепила на водна основа под непронпускливи или газоплътни подови покрития.

Ако използвате лепила различни от SikaCeram® и Sikabond®, препоръчваме предварително нанасяне на материалите на пробен участък.

При дебелина на покритието по-голяма от 3 mm или при изпълнение на саморазливна замазка се препоръчва по периферията да се сложи лепенка която да раздели стените и другите конструктивни елементи от замазката.

Детайли по втъвръдяването

Нанесеният продукт е готов за употреба

При +22°C и 50% отн.вл.

Пешеходен трафик	~ 8 часа
Леко натоварване	~ 24 часа
Пълно натоварване	~ 7 дни

Забележка: Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата.

Основни положения

Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол.

Информация за безопасност

За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността.

Правна информация

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

CE Етикиране

Хармонизираният европейски стандарт БДС EN 13 813 „ Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки - Разтвори и смеси за подови замазки - Характеристики и изисквания “ специфицира изискванията към материалите за замазка, които се използват за вътрешни подови покрития.

Структурните замазки или покрития, т.е. тези които подобряват износоустойчивостта на повърхността не са включени в този стандарт.

В тази спецификация са включени епоксидните подови системи, както и циментовите подови замазки. Те трябва да имат маркировка CE и да са етикирани както е описано в Анекс ZA 3, Таблица ZA 1.1 или 1.5 и 3.3 , да отговарят на изискванията описани в Директивата за строителните продукти 89/106.

CE	
Sika Yapı Kimyasalları A.S. Deri Org. San. Bol.2 Yol J-7 Parsel, Aydinli, Orhanli Mevkii, 34957 Tuzla, Istanbul, Turkiye	
09 ¹⁾	
EN 13813 CT – C30 – F5	
Циментови замазки за вътрешна употреба в сгради (системите са описани в ЛТД)	
Реакция на огън:	NPD ²⁾
Корозионно поведение (циментови замазки):	CT
Водоплътност:	NPD ²⁾
Пропускливост на водни пари	NPD
Якост на натиск	C 30
Якост на огъване	F5
Абразия:	NPD
Звукоизолиране:	NPD
Звукопоглъщане:	NPD
Термична устойчивост:	NPD
Химична устойчивост:	NPD

¹⁾ Последните две цифри показват годината на получаване на маркировката.

²⁾ NPD- няма приложени данни.