

БОМБЕНФЕСТ



Монтажно лепило и уплътнител от полиуретан - хибрид.
Фиксира практически всички строителни материали.

Характеристики на продукта

- / Универсално лепило и уплътнител от най-високо качество.
- / С нова технология на залепване: система полиуретан-хибрид
- / С висока начална якост на свързване и бързо втвърдяване.
- / Подходящо при висока натовареност, трайноеластично, устойчиво на атмосферни влияния, може да се боядисва.
- / Без притеснение от неприятни миризми при работа.
- / Фиксира здраво върху всички обичайни за строителството минерални основи, дърво, пластмаси и метали. Също и върху влажни основи.
- / Устойчиво спрямо морска вода и водни почистващи препарати.

Приложения

1. За залепване на дървесни материали, напр. профили около прозорци и врати.
2. За залепване на метали, напр. ламарини, алуминиеви профили.
3. За залепване на пластмаси, напр. PVC.
4. За уплътняване на автомобили, каравани и лодки.

Приложимо в закрити помещения, на открито, а също и под вода.

Основи и подготовка

Подходящи	Замазки, бетон, епоксидна смола, керамични плочки, гипс-фазерни плочи, гипскартон, дърво, зидария, циментови и варовиково-циментови замазки, метали (анодизиран/лакиран алуминий, олово, мед, месинг, стомана, цинк), пластмаси (меламинови смоли, полиестер, полиамид,
Състояние	товароносима, чиста, суха до видимо влажна, достатъчно равна, без подвижни замърсявания напр. мазнини, битуми, катран, масла, бои, уплътнители, импрегнации.
Подготовка	при необходимост се обезмаслява с разтворител. Основите и лепилото се навлажняват, за да се ускори втвърдяването, напр. напръскват се с вода.

Употреба

Общи указания: Премахнете от дъното на картуша алуминиевата скоба и капсулата за изсушаване. Отрежете върха над резбата. Завийте дюзата и отрежете косо според желаната дебелина на ивицата лепило. Пресни замърсявания могат да бъдат отстранени с ЛУГАТО БАУШАУМ РАЙНИГЕР, а след втвърдяване се отстраняват механично.

Фугиране: В рамките на 10 мин. се заглажда с навлажнен ВИ ГУМИ Инструмент за заглаждане на фуги//шпатула (вода с 10% безцветен препарат за миене на съдове).



Залепване на кабелен канал върху зидана стена от варовиково-пясъчни тухли — намокрете хигроскопичната основа.



Лепилото се шприцова с пистолет върху обратната страна на кабелния канал.



В рамките на 5 мин. частите се сглобяват, натискат и изравняват. Тежките елементи се притискат до втвърдяване или се застопоряват.



Други приложения:
Залепване на указателни табелки и номера на сгради.

Данни за продукта

Разход	повърхностно пр. 15 g/dm ² /mm дебелина на слоя; във фуги пр. 20 g/m (5 x 5 mm триъгълна фуга).
Рентабилност (480 g)	Залепване: пр. 1,2-2,5 m ² ; Уплътняване на фуги: пр. 24 m.
Температура при полагане	10-35 °C.
Време за образуване на кора (сухо/мокро)	пр. 35 минути/пр. 10 минути.
Преминаване през цепнатини	до 5 mm.
Втвърдяване	пр. 3 mm/ден.
Твърдост Shore A (DIN 53505, втвърден филм)	са. 55.
Обемно свиване	са. 1 %.

Данни за продукта (продължение)

Боядисване	след втвърдяване в рамките на 5 дни.
Допустимо общо деформиране (Трайна еластичност)	20 %.
Удължаване до скъсване (DIN 53504)	> 200 %.
Якост срещу разрастване на пукнатини (DIN 53515)	пр. 11 N/mm ² .
Съпротивление на приплъзване (DIN 53504, Nst S3A)	са. 2,3 N/mm ² (алуминий/алуминий, стомана/стомана, PVC/PVC).
Топлоустойчивост	-40 °C до макс. 80 °C, краткосрочно до 120 °C.
Устойчивост	трайно устойчив на вода, морска вода, водни почистващи препарати. Условно устойчив срещу мазнини и масла.
Цветове	бетонно сиво, бяло.
Състав	Полиоксипропилен-полимер, пълнители, омекотители, пигменти, омрежващи вещества
Механизъм на омрежване	неутрално омрежващ, некорозивен, без силикон.
Екологичност	без разтворители. Много малко емисионно (EMICODE EC 1 R).
Разфасовка	480 g (= 306 ml).
Съхранение	в оригиналната опаковка мин. използване виж. маркировката. Да се съхранява на сухо и хладно. Всички времеви данни са отнесени към 20 °C и 50% отн. влажност. По-високи температура и влажност на въздуха ускоряват, по-ниски забавят втвърдяването.

Моля, съблюдавайте

/ Поради разнообразието на приложенията и материалите при нужда да се извършат пробни залепвания.

/ Не е подходящ за хром, тефлон, плочи от поликарбонат и фуги за слягане съобразно DIN 18540.

/ Започната опаковка (картуш) да се използва в рамките на един месец. Да се съхранява на сухо!

Безопасност на труда: Не е задължително да се маркира според *НАредбата за опасни вещества*.

Големи замърсявания да се премахват с целулоза, остатъците се отстраняват с вода и паста за измиване на ръце. Да не се оставя да изсъхне върху кожата. При контакт с очите, незабавно да се изплакнат обилно. Евентуално да се потърси очен лекар. При необходимост да се изисква ИЛБ или да се изтегли от интернет на адрес www.lugato.de.

Отстраняване на отпадъците: Остатъчното съдържание се оставя да се втвърди. Втвърдените остатъци и твърдата капсула се изхвърлят като битов/строителен отпадък. Празният флакон, без остатъци, се рециклира.

Данните в тази листовка показват нашето настоящо ниво на познание и опит. Тъй като нямаме влияние върху специфичните обективни дадености и правилното изпълнение на работните процеси, можем да поемем само гаранция за безупречното качество на нашите продукти.

Затова прилагането на продукта в случай на съмнение се пробва с достатъчно собствени опити. Непосредствената правна отговорност не може да се извлече нито само от указанията на тази листовка, нито от устни съвети.

С появата на тази листовка с технически указания предишните издания са невалидни. Запазва се правото за промени на техническите данни.



Responsible Care (RC) в химическата индустрия означава да се действа отговорно. Тя показва ясно това чрез една инициатива по целия свят.

Химическите сдружения провеждат национални RC-програми в многобройни страни. Хиляди предприятия с милиони сътрудници се ангажират в международната инициатива.

Целта е доброволното ангажиране да направи повече отколкото е предписано: Насърчаване на трайността, демонстриране на отговорност за продукта, създаване на повече сигурност за заводите и околността, подобряване на здравето на работното място и опазване на околната среда. ЛУГАТО се е задължила в рамките на своето членство в Съюза на немската химическа индустрия да спазва поставените цели.

За това, което не можете, можете да попитате!

Просто позвънете. Ще се свържете с експертите на ЛУГАТО на: (040) 6 94 07-222.

Семинари

ЛУГАТО в сътрудничество със своите търговски партньори дава практически знания напр. за полагане на плочки. Информирайте се на www.lugato.de или при Вашия търговец на място за актуалното предложение за семинари за домашни майстори.



Да направиш лесно сам

Попитайте в търговската мрежа за брошурата „Да направиш лесно сам“. На повече от 160 страници с над 1000 снимки от „Лепене на плочки“ до „Изолiranje на строежи“. Всички упътвания са представени съвсем просто снимка след снимка.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 05/2012

