

Sika® ViscoCim-105

Гладка шпакловъчна паста в която се добавя цимент за дебелина на слоя от 0.3 до 5 mm или гипс за дебелина на слоя от 0.3 до 50 mm

Описание на продукта

Sika® ViscoCim-105 е концентрирана висококачествена шпакловъчна паста базирана на Sika ViscoCrete технологията. От Sika® ViscoCim-105 след смесване с цимент (за външно или вътрешно приложение) или гипс (само вътрешно приложение), се получава изключително гладка шпакловка, която може да се нанася в слой с дебелина до 5 mm.

Употреба

Заглаждане и изравняване на бетонни стени, премахване на повърхностни дефекти и проблеми от естетичен характер. Може да се полага на открито или закрито.

Характеристики/Предимства

- Високо ефективен: с този продукт може да се покрие с 30% повече повърхност в сравнение с традиционните фини шпакловъчни пасты.
- Лесно и бързо нанасяне
- Постига се отлична гладка повърхност, готова за нанасяне на бои и покрития.
- Може да се покрива с фасадни мазилки, бои, тапети.

Данни за продукта

Вид

Външен вид/ цвят

Светло сива паста.
Изравнителната шпакловка приема цвета на цимента с който е смесена.

Опаковки

25 kg пластмасова бака с жълт капак.

Съхранение

Условия на съхранение / Срок на годност

Защитете от замръзване/ 12 месеца от датата на производство ако се съхранява правилно в запечатани, оригинални опаковки

Технически данни

Плътност

Плътност на пастата: ~1.48 kg/l

Дебелина на слоя

Продукт смесен с цимент: 0.3 до 5 mm
Продукт смесен с гипс: 0.3 до 50 mm

Механична якост

EN 196-1	Якост на натиск	Якост на огъване
7 дни	22,3 MPa	4,7 MPa
28 дни	26,4 MPa	6,9 MPa



Адхезия	Върху бетон при 20°C, 65% отн.вл. 1,6 MPa
Условия на полагане	
Отношение на смесване	1 част Sika® ViscoCim-105 за 1 до 1.5 части цимент или гипс
Разход	~ 0.5 kg/m ² mm дебелина на слоя
Подготовка на основата	Основата трябва да бъде чиста, здрава и без наличие на слаби участъци. Като цяло трябва да е почистена от всякакви следи от масла, циментово мляко, повърхностни втвърдителни или други продукти, които биха могли да влошат адхезията.
Указания за полагането	
Условия при полагането	При полагането защитете материала от директна слънчева светлина и вятър.
Смесване	Разбъркайте с маламашка една част от пастата с около 1 до 1,5 части цимент или гипс до достигане на желаната обработваемост. Бъркайте до получаване на еднородна смес без наличие на буци. Не добавяйте вода.
Почистване на инструментите	Почистете с вода преди втвърдяването на продукта.
Нанасяне	Не навлажнявайте основата. Нанасяйте с маламашка, до максимална дебелина на слоя 5мм.
Технологично време за работа с материала	Sika ViscoCim 105 смесен с цимент: 1 до 2 часа при +20°C в зависимост от типа на цимента Sika ViscoCim 105 смесен с гипс: 30 минути при +20°C
Времена на изчакване	Втори слой може да се нанася, когато първият слой се усеща достатъчно твърд при драскане с нокът.
Бележки за полагането	Не полагайте материала върху замръзнали основи или по време на размръзването им. Sika® ViscoCim-105 е изравнителна паста за бетон преди нанасянето на бои и покрития; продукта не играе ролята на хидроизолация и заздравител на основата.
Основни положения	Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол.
Информация за безопасност	За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността.
Правна информация	Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе“
№247
BG-1517 София
България

Тел.+359 2 942 45 90
Факс:+359 2 942 45 91
www.sika.bg

