

Sikaflex® PRO-3 WF

1-компонентен висококачествен уплътнител за фуги по
подови настилки

Описание на продукта

Sikaflex® PRO-3 WF е втвърдяващ от влагата, 1-компонентен еластичен фугоуплътнител на база полиуретан с висока механична устойчивост. За вътрешно и външно приложение.

Употреба

Sikaflex® PRO-3 WF многофункционален фугоуплътнител за подови настилки подходящ при:

- Дилатационни и свързващи фуги при подови настилки
- Вътрешно и външно приложение в пешеходни зони и зони, подложени на трафик (в.т.ч. паркинги и гаражи)
- В складове и производствени помещения
- Повърхности в хранително-вкусовата промишленост
- Керамични плочки в обществени сгради и др.
- Фуги в пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води
- Подови фуги при тунели

Характеристики / Предимства

- Деформационна способност 25%
- Втвърдяване без образуване на мехурчета
- Отлични свойства по време на полагане
- Добра механична и химична устойчивост
- Отлична адхезия към повечето строителни материали

Тестове

Одобрения / Стандарти

- Отговаря на ISO 11600 F 25 HM
Изпитан съгласно принципите на DIBT за излагане под въздействие на отпадъчни води
ISEGA сертификат за употреба в хранително-вкусовата промишленост
- Материал, подходящ за т. нар. „чисти помещения“, CSM сертифициран по доклад № SI 0907-493

Данни за продукта

Форма

Цветове

Бял, бетоново сив, сив, черен

Опаковка

600 ml мека опаковка - салам (20 салама/кутия)
300 ml твърда опаковка - картуш (12 картуша/кутия)

Съхранение



| | |
|--|--|
| Условие на съхранение / Срок на годност | 15 месеца от датата на производство, съхранявани в оригинални неотворени и ненарушени опаковки, на сухо място, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +10°C до +25°C. |
|--|--|

Технически данни

| | | |
|--|---|----------------|
| Химична основа | 1-компонентен полиуретан, втвърдяващ във влажна среда | |
| Плътност | ~ 1.3 kg/l (цвят бетоново сив) | (DIN 53 479-B) |
| Време за образуване на коричка | ~ 90 минути (+23°C / 50% отн. вл.) | |
| Скорост на втвърдяване | ~ 2 mm / 24 часа (+23°C / 50% отн. вл.) | |
| Деформационна способност | 25% | |
| Размери на фугата | Мин. ширина = 10 mm / макс. ширина = 35 mm | |
| Свличане по вертикална повърхност | 0 mm, много добра | (EN ISO 7390) |
| Работна температура | -40°C до +70°C | |

Физико-механични свойства

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Якост на разкъсване | ~ 8 N/mm (+23°C / 50% отн. вл.) | (DIN 53 515) |
| Твърдост по Шор А | ~ 35 след 28 дни (+23°C / 50% отн. вл.) | (DIN 53 505) |
| Е-Модул | ~ 0.5 N/mm ² при 100% удължение (+23°C / 50% отн. вл.) | (EN ISO 8340) |
| Удължение при скъсване | ~ 700% (+23°C / 50% отн. вл.) | (DIN 53 504) |
| Еластично възстановяване | > 80% (+23°C / 50% отн. вл.) | (EN ISO 7389 B) |

Устойчивост

| | |
|----------------------------|---|
| Химична устойчивост | Устойчив на вода, морска вода, разредени основи, циментни разтвори и разтворени във вода почистващи препарати. Неустойчив на алкохоли, органични киселини, концентрирани основи и киселини, хлорирани, ароматни (въгледородни) горива. |
|----------------------------|---|

Информация за системата

Детайли по полагането

**Разход на материал /
Проектиране на фугите**

Фуги < 10 mm обикновено се проектират за контрол на пукнатини и те не са дилатационни / разширителни фуги. Отношението ширина към дълбочина на фугата е важно по време на полагане на уплътнителя (ориентираща стойност +10°C).

При температурна разлика +40°C:

| | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Разстояние между фугите | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m |
| Мин. ширина на фугата | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm |
| Дълбочина на фугата | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |

За външни зони (макс. температурна разлика +80°C):

| | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Разстояние между фугите | 2 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m |
| Мин. ширина на фугата | 10 mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 30 mm |
| Дълбочина на фугата | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm | 25 mm |

Всички фуги трябва да бъдат правилно проектирани и оразмерени от спецификатора и главния изпълнител в съответствие с приложимите стандарти, тъй като след изграждането промени обикновено не са възможни. База за изчисляване на необходимата ширина на фугата са техническите параметри на фугоуплътнителя и прилежащите строителни материали, както и експозицията на сградата, размерите и начина на строителство.

| | | | | | |
|---------------------|-------|---------------|---------|---------|---------|
| Ширина на фугата | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm |
| Дълбочина на фугата | 10 mm | 12 - 15 mm | 17 mm | 20 mm | 25 mm |
| Дължина / 600 ml | ~ 6 m | ~ 2.5 - 3.0 m | ~ 1.8 m | ~ 1.2 m | ~ 0.8 m |
| Дължина / 300 ml | ~ 3 m | ~ 1.5 m | ~ 0.9 m | ~ 0.6 m | ~ 0.4 m |

Попълващо въже: Използвайте само полиуретаново попълващо въже със затворени клетки.



Проектиране на фугата на едно ниво с основата избягва опасността от препъване и събирането на мърсотия.



Проектиране на фугата в ниша предпазва уплътнителя от механично въздействие.

Качество на основата

Чиста, суха, хомогенна, без масла и смазки, без прах и свободни, ронещи се частици. Циментовото мляко трябва да се отстрани.

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------|
| Подготовка на основата / Грундиране | <p><i>Непорьозни основи:</i> Напр. метали, прахови покрития и др. трябва да се награваят с фина шкурка и почистват със Sika® Aktivator-205 (Sika® Cleaner-205) и чиста кърпа / парцал. След изчакване изпарението на разтворителя от мин. 15 минути, нанесете с четка Sika® Primer-3 N. Преди полагане на уплътнителя изчакайте изпарението на разтворителя - мин. 30 минути (макс. 8 часа). За PVC използвайте Sika® Primer-215. Преди полагане на уплътнителя изчакайте изпарението на разтворителя - мин. 30 минути (макс. 8 часа).</p> <p><i>Порьозни основи:</i> Напр. бетон, газобетон и циментови мазилки, замазки, тухли и др. трябва да се грундират със Sika® Primer-3 N, като се използва четка. Преди полагане на уплътнителя изчакайте изпарението на разтворителя - мин. 30 минути (макс. 8 часа).</p> <p>Важна забележка: Грундовете са само подобрители на адхезията. Те нито заменят правилното почистване на свързващите повърхности, нито са в състояние да подобрят значително техните якостни показатели.</p> <p>Грундовете подобряват дълготрайността на уплътнената фуга.</p> <p>За допълнителна информация направете справка с таблицата за грундовете Sika® Primer.</p> | | | | | | |
| Условия на полагане / Ограничения | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="311 846 606 902">Температура на основата</td> <td data-bbox="614 846 1517 902">+5°C мин. / +40°C макс.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 920 606 954">Околна температура</td> <td data-bbox="614 920 1517 954">+5°C мин. / +40°C макс.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 972 606 996">Влажност на основата</td> <td data-bbox="614 972 1517 996">Суха</td> </tr> </table> | Температура на основата | +5°C мин. / +40°C макс. | Околна температура | +5°C мин. / +40°C макс. | Влажност на основата | Суха |
| Температура на основата | +5°C мин. / +40°C макс. | | | | | | |
| Околна температура | +5°C мин. / +40°C макс. | | | | | | |
| Влажност на основата | Суха | | | | | | |
| Инструкции за полагане | <p>Начин на полагане / Инструменти</p> <p>Sikaflex® PRO-3 WF се предлага готов за употреба.</p> <p>След подходяща подготовка на фугата и основата, поставете попълващото въже на необходимата дълбочина и ако е необходимо нанесете грунд. Поставете опаковката в работния пистолет и екструдирайте Sikaflex® PRO-3 WF, като се уверите, че е осъществен цялостен контакт със страните на фугата. Напълнете фугата като избягвате въвличането на въздух. За осигуряване на добра адхезия, Sikaflex® PRO-3 WF трябва да се заглади, като се притисне към страните на фугата.</p> <p>За получаване на прави и чисти линии е необходима употребата на предпазна, самозалепваща лента. Отстранете лентата, докато уплътнителя е още мек.</p> <p>За получаване на идеална повърхност, загладете уплътнителя със специална течност за заглаждане.</p> | | | | | | |
| Почистване на инструментите | <p>Почистете всички средства и инструменти със Sika® Remover / Sika® TopClean-T веднага след употребата. Втвърденият материал може да бъде отстранен само механично.</p> | | | | | | |

**Бележки за полагането /
Ограничения**

Еластичния уплътнител не е желателно да се боядисва.

Със съвместими бои може да се нанесе покритие до макс. 1 mm.
Съвместимостта трябва да се тества съгласно DIN 52 452-2.

Промяна в цвета е възможна при въздействие на химикали, високи температури, UV-лъчи (особено при бял цвят). Това не оказва неблагоприятно въздействие върху техническите характеристики и дълготрайността на продукта.

Преди употреба върху естествен камък се свържете с нашия Технически отдел.

Не използвайте Sikaflex® PRO-3 WF като уплътнител върху стъкло, битумни основи, естествен каучук, EPDM или строителни материали, които отделят масла, пластификатори или разтворители, които биха компрометирали уплътнителя.

Не използвайте Sikaflex® PRO-3 WF за уплътнения при басейни.

Не смесвайте и не излагайте Sikaflex® PRO-3 WF на въздействието на вещества, които могат да реагират с изоцианати, особено алкохоли, които са често срещани компоненти при разреждатели, разтворители и кофражни масла. Такъв контакт може попречи или предотврати реакциите на свързване и втвърдяване на материала.

**Изчислителна
база**

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол.

**Информация за
безопасност**

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

**Правна
информация**

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.



Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе“ 247
1517 София
България

Тел.: +359 2 942 45 90
Факс: +359 2 942 45 91
e-mail: info@bg.sika.com
web: www.sika.bg

