

# Продукти за изравняване на неравни подови повърхности



## FLIESST & FERTIG

### (Самоизравняваща се подова смес)

Самоизравняваща се подова смес за тази цел. За пластове с дебелина 2-10 mm. За употреба на открито и закрито.

### Характеристика на продукта

FLIESST & FERTIG е самоизравняваща се подова смес. Осигурява гладки и равни основни повърхности за полагане на всички видове плочки. За пластове с дебелина 2-10 mm.

Също така може да се използва върху загрята бетонова мазилка, върху балкони и тераси. Висок капацитет на натоварване. За употреба в гаражи. Устойчив на замръзване.

**Важно:** Винаги грундирайте с BESTE BASIS.



Осигурява гладки и равни повърхности.

### Приложение

1. Изравнява неравни подове преди полагане на подови настилки като плочки, килими, PVC, паркет и ламинати и преди боядисване.
2. Подходящ също за употреба в гаражи и други зони, където се очаква натоварване, напр., мазета, работилници, балкони и тераси. (минимална дебелина на пласт 5 mm).

За употреба на открито и закрито.

## Подготовка на основа


|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подходящ за: | бетон и циментови замазки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Условия:     | Понасящ натоварване, чист, без пукнатини, сух, без разделящи пластове, напр., циментов слой, консервиращи препарати, боя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Подготовка:  | Изстържете циментовия слой със стоманена метла и вода, за да отстраните с пескоструйка и прахосмукачка. Оставете основата да изсъхне. Загладете видимите груби пори с по-втвърдена смес FLIESST & FERTIG. Грундирайте с грунд BESTE BASIS. Не забравяйте да подложите ленти стиропом по ръбовете на пода (те възпрепятстват преноса на ударни звуци (стъпки), както и не позволяват проникването на сместа в пространствата между подовото покритие и стената.) |

## Работа с материала



**1**

BESTE BASIS грунд се разнася с четка, изсъхва за 4 часа



**2**

Бавно смесете съдържанието на торбата (20 kg) в 4,0 l чиста течаща вода. След 5 минути отново разбъркайте добре. Консистенция: течащ, като сироп. Не смесвайте повече от две торби заедно.



**3**

Излейте сместа на партиди, като започнете от стените. Същевременно, смесвайте съдържанието на следващата торба, за да може винаги да имате достатъчно пресен материал за бързо изливане, кофа след кофа.



**4**

Спомогнете изтичането на сместа с мистрия, ако е нужно използвайте кардиращ валик или обикновено градинско гребло. Свършете работата със сместа в рамките на около 20 минути. Пазете пресния материал от вода и светлина. Почиствайте инструментите с вода незабавно.

Покритието зависи от нанасянето и дебелината на пласта

## Данни за продукта

| Дебелина на пласта FLIESST & FERTIG като основни повърхности за последваща работа и полезен пласт |                                                                                          | Разход                          | Покривна способност на 20 kg FLIESST & FERTIG |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| поне 2 mm                                                                                         | за плочки, килими, корк, PVC покрития                                                    | приблиз. 3,4 kg/m <sup>2</sup>  | приблиз. 5,9 m <sup>2</sup>                   |
| поне 5 mm                                                                                         | за паркет, ламинати, NEUER ANSTRICH (латексова боя) и полезен пласт за ходене/автомобили | приблиз. 8,5 kg/m <sup>2</sup>  | приблиз. 2,4 m <sup>2</sup>                   |
| макс. 10 mm                                                                                       | за всички последващи работи и като полезни пластове, съответно                           | приблиз. 17,0 kg/m <sup>2</sup> | приблиз. 1,2 m <sup>2</sup>                   |

**Време за работа:** приблизително 20 минути. **Работна температура:** 5-30 °C. **Проходимост хора/автомобили:** След 10 часа / след 5-7 дни. **Време на изчакване за следващи задачи (дебелина на пласта 10 mm):** 2 дни (полагане и фиксиране на плочки и килими); 7 дни (за полагане на PVC, корк, ламинати, паркет и боя). Времето се основава на 15-20°C и 65% относителна влажност. **Температурни граници:** -20 до 70°C. **Якост на опън при огъване/якост на натиск: (28 дни):** 6,0 N/mm<sup>2</sup> / 22 N/mm<sup>2</sup>. **Якост на свързване върху бетон: (28 дни):** 2,5 N/mm<sup>2</sup>. **Съставки:** Стандартни и специални циментови смеси, кварцов пясък, пластмасови добавки, изравняващи препарати и противопенни препарати. **Екология:** Не съдържа зърна кварц. Ниско съдържание на хромат, съгласно TRGS 613. Липсва казеин. **Размери опаковки:** Торби 20 kg, 5 kg. **Трайност:** 12 месеца в затворени оригинални торби. Да се съхранява на сухо.

### Моля да се има предвид

- За дебелина на пластове под 3 mm изгладете и изравнете материала равномерно със заглаждаща мистрия.
- Високите температури намаляват времето за нанасяне.
- Върху него не трябва да се придвижват автомобили на открито.
- Остатъците оставяйте да се втвърдят и изхвърляйте или с домакинския боклук, или на местата за строителните отпадъци. Рециклирайте празните опаковки.
- FLIESST & FERTIG съдържа цимент и когато влезе в контакт с влага се осъществява бурна алкална реакция. Ето защо е важно да пазите кожата и очите. В случай на контакт с кожата или очите, незабавно изплакнете обилно с вода. В случай на контакт с очите, потърсете незабавно и лекарска помощ.