



R&R HOCH- LEISTUNGSMÖRTEL

Хоросан за поправка и
обновяване

Характеристика на продукта

Многофункционален, водоустойчив, мразоустойчив. За употреба на открито и закрито.

Приложение: За поправка на дупки, откъртени мазилки, разрушени ъгли в бетон, бетонни стълби, подови заливки на циментна основа, мазилки, зидария. За монтаж на каси на врати и рамки на прозорци. За фугиране на керемиди. За запълване на фуги между бетонни заготовки, вкл. по тавани. За попълване на кухни. За зидане на стъклопакет, силикатни тухли, тухли.

Подходящи основи: Бетон, мазилки на циментова и вароциментова основа, зидария, подови заливки на циментова основа, керемиди.

Подготовка: Отстранете всякакви видове покрития, хлабави елементи, прах, навлажнете попиващите вода основи.

Работа с материала



Обработка: Разбъркайте съдържанието на чувала 25кг/5кг в 4-5л/ 0,8-1л чиста вода. След 5 минути разбъркайте повторно. Нанесете на тънко хоросана с мистрия, след това нанесете необходимото количество. След 20-40 минути повторете с дървена мистрия, покрита с гъба или филц, и малко вода.

Ремонт на стъпала: Намажете основата с шлам (рецепта за шлам: 3 обемни части R & R + 1 обемна част разтвор на добавка за хоросан „BESSERER MÖRTEL“. Рецепта за разтвор: 1 обемна част BESSERER MÖRTEL + 3 обемни части вода). Да се дообработи преди втвърдяване с нов слой R & R.

Данни за продукта

Разход: 1,7 кг/м² (1 мм дебелина на слоя).

Дебелина на слоя: 1-30 мм (стена), 5-30 мм (подова настилка).

Време за обработка/температура: 20–30 минути / 5-30° C.

Проходимост за хора/машини: След 5 часа / след 2 дни.

Период на изчакване преди продължаване на работата (дебелина на слоя 10 мм): 6 часа (за залепване на плочки), 12 часа (бойдисване/измазване). Указаните времеви интервали се базират на условия при 15-20 °C и 65% относителна влажност.

Съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка. Да се съхранява на сухо. **Внимание:** Да не се използва като подова заливка (естрих). Минимална дебелина на слоя при фасади 5 мм. Високите температури ускоряват, а ниските температури забавят втвърдяването.