

Sikagard®-703 W

Хидрофобен импрегнатор за фасади

Описание на продукта

Sikagard®-703 W е хидрофобен импрегнатор във вид на емулсия, готова за употреба на база силан/силоксан

Употреба

Придаване на водоотблъскващи свойства на фасадите и защита на сградите от достъпа на вода. Sikagard®-703 W може да се нанася върху разтвори, замазки, тухли, камък, азбестов цимент и др.

Характеристики/Предимства

- Силна водоотблъскваща способност
- Позволява на основата да диша (паропропусклив).
- Обработката е невидима и не променя външния вид на основата.
- Подобрява устойчивостта на замърсяване и ограничава развитието на гъбички, плесени и лишеи.
- Може да се покрива с подходящи бои и покрития.
- Готов за употреба.
- На водна основа, без вредни въздействия върху околната среда.

Изпитвания

Одобрения/ Стандарти

PV Véritas No. 1108203/2A & 2B, стареене, пропускливост на водни пари, водна абсорбция

Данни за продукта

Форма

Вид/ цвят

Белезникава течност.

Опаковки

2 и 5 l туби, 20 l баки.

Съхранение

Условия на съхранение / Срок на годност

12 месеца от датата на производство ако се съхранява правилно в здрави оригинално запечатани опаковки, на сухо място при температури между +5°C и +40°C. Да се пази от замръзване.

Технически данни

Химична основа

комбинация от силан/силоксан.

Плътност

~ 1.0 kg/l (при +20°C)

pH

7 - 10



Информация за системата

Детайли по полагането

Разход	В зависимост от порьозността на основата: Върху разтвори: ~ 150 - 200 g/m ² Върху други порьозни материали: ~ 300 - 500 g/m ² (Необходима е предварителна проба за определяне на точния разход).
Качество на основата	Чиста, здрава, без прах, замърсявания, мазни петна и смазки, ефлоресцентни петна и стари покрития. Пукнатини по-големи от 200 микрона трябва да бъдат ремонтирани преди нанасянето на хидрофобния импрегнатор.
Подготовка на основата	Почистването трябва да се извърши с подходящи препарати или лека пароструйка или бластиране. Най-добри резултати се получават при сухи, силно абсорбиращи основи. Основата трябва да изглежда суха, без наличие на влажни петна.

Условия на полагане / Ограничения

Температура на основата	+5°C min. / +35°C max.
Температура на околната среда	+5°C min. / +35°C max.

Инструкции за полагането

Метод на полагане/ Инструменти	Sikagard®-703 W се нанася със стандартна пръскалка с ниско налягане, четка или валик, с едно минаване отгоре надолу, като се внимава продукта да не се разтича.
Почистване на инструментите	Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба. Втвърденият материал може да бъде отстранен само механично.
Времена на изчакване / Припокриване	Върху материала може да се нанасят полимерни бои на база разтворител или на водна основа - за детайли се свържете с производителя на боята. При нанасяне на Sikagard®, SikaColor® Emulsion или покрития на база разтворител, изчакайте поне 5 часа след нанасяне на импрегнатора.
Бележки за полагането / Ограничения	Основите на база цимент трябва да са на поне 7 дневна възраст. Защитете стъклени повърхности и алуминиевите рамки (възможно е нараняване/ замърсяване на повърхността). Преди употреба направете тест на пробен участък. Не може да се припокрива с варови и циментови покрития. При всички основи, оптималната водоотблъскваща способност се достига след няколко дни. Водоотблъскващата способност значително намалява, когато основата е напукана. Sikagard®-703 W не е подходящ за нанасяне върху хоризонтални повърхности.

Детайли по втвърдяването

Грижи при втвърдяването	Sikagard®-703 W не изисква специални грижи за втвърдяването, но трябва да бъде защитен от дъжд поне 3 часа след полагането при температура +20°C.
--------------------------------	---

Основни положения	Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол.
Информация за безопасност	За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност , съдържащ физическа, екологична, токсикогична и друга информация, свързана с безопасността.
Правна информация	Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.



Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе“
№247
BG-1517 София
България

Тел.+359 2 942 45 90
Факс:+359 2 942 45 91
www.sika.bg

