

Sikafloor®-2020

Еднокомпонентно, вододисперсно, цветно акрилатно покритие

Описание на продукта	Sikafloor®-2020 е еднокомпонентно, вододисперсно, цветно акрилатно покритие.
Области на приложение	Sikafloor®-2020 намира приложение като декоративно крайно покритие, предотвратяващо отделянето на прах от бетонови подове или циментови замазки положени на закрито или открито. <ul style="list-style-type: none">■ Гаражи и паркинги с лек трафик■ Входове и площадки на обществени сгради, пътеки,protoари и др.■ Тенис кортове, игрища и развлекателни паркове
Характеристики/предимства	<ul style="list-style-type: none">■ Еднокомпонентна, водна дисперсия■ Добра абразионна устойчивост■ Много добра устойчивост на UV лъчи. Не се обезцветява.■ Устойчив на разливи от масла и горива■ Добра покривност■ Повишена якост и гъвкавост
Изпитвания	
Одобрения/ стандарти	Всички посочени стойности на показателите са резултат от вътрешни лабораторни изпитвания. Отговаря на изискванията на EN 13813 SR – B1.5
Данни за продукта	
Форма	
Цвят/ външен вид	Течност Оксидно червен(~RAL 3009), тъмно сив (~RAL 7030), тъмно зелен (~RAL 6010). Цветовете са ориентировъчни, тъй като интензивността им зависи от условията на нанасяне. Други цветове може да бъдат произведени по заявка.
Опаковка	15 литра овални пластмасови баки.
Съхранение	
Условия на съхранение/ срок на годност	12 месеца от датата на производство ако се съхранява на сухо в оригинални, неотворени и незамърсени запечатани опаковки при температури от +5°C до +30°C. Да се защити от измръзване.



Технически данни

Химична основа	Водна дисперсия на акрилна смола.	
Плътност	~ 1.56 kg/l (при +20°C).	
Обем на сухото вещество	~ 44%	
Съдържание на сухо вещество	~ 44% (обемни) / ~ 64% (тегловни)	
Дебелина на слоя	~ 120 микрона за 2 слоя (грунд+покритие)	
Физико-механични качества		
Якост на опън	2.28 Мпа	(EN-ISO 527)
Адхезионна якост	> 1.5 N/mm ²	(EN 13892-8)
Удължение преди скъсване	20.3%	(EN-ISO 527)
Устойчивост на надраскване	>2000 гр	(ISO 1518)
Абразионна устойчивост	209 mg (16 дни/ +23°C) (Изпитване по Табер CS10/1000g/1000c)	(UNE 48250-92/ASTM D 4060)

Устойчивост

Химическа устойчивост	Устойчив на различни химикали. Направете справка с таблицата за химическа устойчивост на материала.
------------------------------	---

Системи

Структура на системите	Нанесете 2-3 слоя от материала. Върху порести основи е препоръчително първият слой да бъде разреден с 10 тегл.% вода, така че да се осигури максимално добро покриване на порите с материала. Обикновено нанасянето на 2 слоя от материала е достатъчно, при силно пориозни или цветни повърхности може да се наложи нанасянето и на трети слой.
Указания за приложение	
Разходна норма/ дозировка	~ 0.12 – 0.15 l/ m ² / за слой (~0.20 – 0.25 kg/ m ² / за слой) Разхода на материал зависи от пориозността на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби
Покривност	~ 6.7 – 8.3 m ² / l/ за слой (4.0 – 5.0 m ² / kg/ за слой)
Качество на основата	Бетонната основа трябва да бъде здрава и с достатъчна якост на натиск (минимум 25 N/mm ²) якост на сцепление мин. 1.5 N/mm ² . Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания от прах, масло, мазнини, стари покрития и др. В случай на съмнение приложете материала първо на пробен участък.
Подготовка на основата	Бетоновата основа трябва да бъде подгответа механично, с използване на абразивно почистващо съчмоструене или фрезоване за отстраняване на циментовото мляко и достигането до здрава и текстурирана повърхност. Слабият бетон трябва да се премахне, а повърхностните дефекти като шупли и празнини да се разкрайят напълно. Възстановяването, запълването на шуплите и празнините, както и изравняването на основата, може да се извърши с използването на подходящи продукти от гамата на Sikafloor®, SikaDur® или Sikagard®. Повърхността на бетона или замазката трябва да бъде грундирана или изравнена, за да се получи гладка повърхност. Здрави петна могат да бъдат отстранени чрез шлайфанд.

Приложение, условия/ ограничения

Температура на основата	+10°C min. / +30°C max.													
Температура на околната среда	+10°C min. / +30°C max.													
Влажност на основата	<p>< 6% тегловни .</p> <p>Методи за измерване на влагата: с влагомер Sika®-Tramex , „СМ” – метод или метод с изсушаване.</p> <p>Не трябва да се появи влага при изпитване съгласно ASTM D 4263 тест (изпитване с полиетиленов найлон).</p> <p>Винаги проверявайте съдържанието на влага в основата преди полагането на материала.</p>													
Относителна влажност на въздуха	80% макс. относителна влажност.													
Точка на оросяване	<p>Пазете от поява на конденз!</p> <p>Температурата на основата и невтвърдилия под трябва да бъде поне с 3°C над точката на оросяване, за да се избегне риска от конденз и появя на шупли по повърхността на положения продукт</p>													
Инструкции за полагане														
Смесване	Sikafloor®-2020 се доставя готов за употреба и единствено е необходимо да се разбърка интензивно преди употреба.													
Време за смесване	2 минути													
Уреди за смесване	Sikafloor®-2020 трябва да се разбърка механично с помощта на електрически миксер (300-400 об/мин) или друго подходящо оборудване													
Метод на нанасяне/ инструменти	<p>Полагането на материала може да се извърши с валяк с къс или със среден косъм или четка.</p> <p>Вижте раздел «Времена на изчакване/ Припокриване» за информация относно нанасянето на втори слой.</p>													
Почистване на инструментите	Почистете всички инструменти и използвайте оборудване с вода веднага след употреба. Втвърден / изсъхнал материал може да се почисти само механично.													
Времена на изчакване/ Припокриване	Преди да нанесете втори слой от Sikafloor®-2020 върху Sikafloor®-2020, изчакайте предходния слой да спре да лепне.													
<table border="1"><thead><tr><th>Температура на основата</th><th>Минимално време</th><th>Максимално време</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10°C</td><td>30 минути</td><td>7 дни</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>10 минути</td><td>5 дни</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>5 минути</td><td>5 дни</td></tr></tbody></table>			Температура на основата	Минимално време	Максимално време	+10°C	30 минути	7 дни	+20°C	10 минути	5 дни	+30°C	5 минути	5 дни
Температура на основата	Минимално време	Максимално време												
+10°C	30 минути	7 дни												
+20°C	10 минути	5 дни												
+30°C	5 минути	5 дни												
Времената са ориентировъчни и са определени за циментова основа при стандартни лабораторни условия, при промяна в условията на средата или основата се променят и времената на изчакване.														

Допълнителни указания за нанасяне/ ограничения	<p>По време на полагането и до пълното втвърдяване на материала температурите не бива да падат под +10°C.</p> <p>Максималната относителна влажност не бива да е по-висока от 80%.</p> <p>Когато материала се полага в затворени пространства трябва да се осигури адекватна вентилация, за да се отвежда излишната влага.</p> <p>Sikafloor®-2020 не бива да се подлага на постоянен контакт със замърсители. Не допускайте задържането на течности или локви върху повърхността.</p> <p>Прясно положения Sikafloor®-2020 трябва да се защити от влага, конденз и вода поне 24 часа след полагането.</p> <p>Избягвайте образуването на локви и прекалено напластваване от Sikafloor®-2020 по повърхността.</p> <p>Блясъка на повърхността зависи от условията на полагане (температура и влажност) и абсорбиращата способност на основата.</p> <p>Ако е необходимо нагряване не използвайте газ, масло, парафин или други твърди горива, те отделят големи количества CO₂ и водни пари при горенето си, които могат да окажат негативно влияние на покритието. За отопление използвайте само електрически вентилаторни системи.</p>
---	---

Условия на втвърдяване

**Положеният материал
може да се натоварва
след**

Температура	Пешеходен трафик	Напълно втвърдява
+10°C	~ 12 часа	~ 24 часа
+20°C	~ 3 часа	~ 12 часа
+30°C	~ 1 час	~ 8 часа

Времената за втвърдяване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата

Почистване/ Поддръжка

Методи

За да се осигури добър външен вид на пода, трябва излишъка от Sikafloor®-2020 да се отстрани веднага и периодично да се прави почистване с метла, машина за почистване с въртящи се четки или прахосмукачка. Не прилагайте мокро почистване поне до 2 седмици след полагането на материала.

Основни положения

Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол.

Информация за безопасност

За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последното издание на Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсилогична и друга информация, свързана с безопасността.

Правна информация

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

Construction

CE Етикиране

Хармонизираният европейски стандарт БДС EN 13 813 „Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки - Раствори и смеси за подови замазки - Характеристики и изисквания“ специфицира изискванията към материалите за замазка, които се използват за вътрешни подови покрития.

Структурните замазки или покрития, т.е. тези които подобряват износостойчивостта на повърхността не са включени в този стандарт.

В тази спецификация са включени епоксидните подови системи, както и циментовите подови замазки. Те трябва да имат маркировка CE и да са етикирани както е описано в Анекс ZA 3, Таблица ZA 1.5 и 3.3 , да отговарят на изискванията описани в Директивата за строителните продукти 89/106.

Sika, S.A. Crtra. De Fuencarral,72 Pol. Ind. Alcobendas 28108 Alcobendas, Madrid, Spain	
05 ¹⁾	
EN 13813 SR-B1,5	
Грунд/ запечатка (системите са описани в Листа с технически данни)	
Реакция на огън:	NPD ²⁾
Корозионно поведение (замазки от синтетични смоли):	SR
Водоплътност:	NPD
Устойчивост на износване:	NPD
Сцепление с основата:	B 1,5
Устойчивост на удар:	NPD
Шумоизолиране :	NPD
Звукопогълъщане:	NPD
Термична устойчивост:	NPD
Химична устойчивост:	NPD

¹⁾ Последните две цифри показват годината на получаване на маркировката.

²⁾ NPD- няма приложени данни.

EU Наредба 2004/42

VOC - Decopaint Директива

Според EU Директивата 2004/42, максималното разрешено съдържание на летливи органични компоненти (VOC) в готовия за употреба продукт (кат. IIA/ тип wb) е 200g/l (ограничения за 2010) .

Максималното съдържание в готовия за употреба Sikafloor® -2020 е < 200g/l VOC.

Сика България ЕООД
Бул., „Ботевградско шосе“
№247
BG-1517 София
България

Тел.+359 2 942 45 90
Факс:+359 2 942 45 91
www.sika.bg

