

Еластично фугоуплътняване на фасади



WIE GUMMI WETTERSCHUTZ- SILICON

**(Силиконов уплътнител
с отлична устойчивост
на атмосферни влияния)**

Алкоксил-силикон за универсално приложение. Отлична устойчивост на атмосферни влияния.

Характеристика на продукта

Съответства на най-високия клас качество DIN 18545-E. Отлична устойчивост на атмосферни влияния. Отлична адхезия със стъкло, метали, пластмаси и строителни материали. Добро лепило за огледала. Постоянна гумоподобна еластичност дори при студено време. Добър повърхностен блясък. Без неприятна миризма. Възпрепятства образуването на плесен и бактерии (без прозрачния). Устойчив на UV лъчи. Поддържа гумоподобна еластичност дълги години. Наличен в стандартни цветове, дървесни и с метален ефект.

Приложение

За стъклени и алуминиеви фасади, стъклени и медни покриви, зимни градини. За строителни спойки и всички приложения на закрито. На открито и закрито.



Издържа на вятър и лошо време. Тук фасадата е от стъкло и алуминий .

Видове основи и подготовката им

Подходящи повърхности :	Стъкло, метали, PVC, акрил, поликарбонат, керамика, емайл, добре прилепваща боя, бетон, мазилка, зидария, дърво. Издръжлива на натоварване, чиста, обезмаслена, суха.
Подготовка :	Покрийте ръбовете около фугите с лента. Леко изшкурете металите и синтетичните материали. Отстранете мазнините със спирт. Грундирайте абсорбиращите основи, разположени в професионални мокри зони и на открито с грунд WIE GUMMI VORANSTRICH.

Приложение

Откъснете дюзата над нареза. Завийте накрайника и изрежете края му под ъгъл с желаната широчина на фугата. Изстискайте уплътнителя по фугата със запушващ пистолет. Заглаждайте уплътнителя в рамките на 10 минути с намокрени пръсти или със шпатула (смесете 10% безцветен течен детергент с вода). Махнете лентата. Изгладете ръбовете на фугите.

Данни за продукта

Разход: ок. 25 ml/m при фуга 5x5 мм. **Покривна способност (310 ml):** около 12 m за фуга 5x5 mm **Широчина на фуга:** 5-35 mm. **Температура на нанасяне:** 0-40 °C. **Време за образуване на ципа:** ок. 15 минути.

Скорост на вулканизация: 2-3 мм на ден. **Капацитет натоварване за душ-кабини:** след 24 часа. **Капацитет постоянно натоварване:** след 7 дни. **Капацитет постоянно разширение:** 25%. **Еластичност по DIN EN 27389:** elastisch mit Rückstellvermögen > 90%. **Относително удължаване при скъсване (по DIN EN 28339):** > 150% (bei -20 °C); ca. 250% (bei +20 °C). **Напрежение на опън 100 % (по DIN EN 28339):** ca. 0,35 N/mm².

Температурна устойчивост: -40 °C до макс. 150 °C. **Съставки:** силиконов полимер, силиконов омекотител, свързан с алкоксил, високо разсейваща се силициева киселина, предотвратява образуването на плесен, свързващ препарат, стабилизатор, катализатор, оцветители. Прозрачен вид: без предотвратяване образуването на плесен, оцветители. **Съхранение:** 12 месеца. Съхранявайте на сухо място. Цветове: Алуминий, антрацит, сиво, бор, махагон, сребърно сиво, прозрачно бяло

Моля да се има предвид

Върху него не може да се нанася боя. Да не се използва върху битумни повърхности. В подводни зони използвайте LUGATO SUPER DICHT, а за естествен камък – LUGATO MARMOR + GRANIT SILICON. Рециклирайте празните опаковки.